

Características Típicas / Typical Values

IBEMA SUPERA

FBB – Folding Boxboard

CARTÃO DUPLO REVESTIMENTO, ALTA ESPESSURA, VERSO CREME,
CARTONCILLO ESTUCADO, ALTO ESPESOR, REVERSO MADERA, INTERIOR PASTA MECÂNICA
COATED FOLDING BOXBOARD CREAM BACK AND SGWPULP INNER LAYER

SEM ALVEJANTE ÓTICO / OBA(OPTICAL BRIGHTENER AGENT) FREE

Tipo / Grade

FBB GC2

Gramatura Grammage	Espessura Thickness	Volume Bulk	Rigidez Taber 15° Stiffness Taber	
			Long MD	Transv CD
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493	
g/m ²	mm	cm ³ /g	mN.m	mN.m
200	0,330	13	1,65	7,9
225	0,372	14	1,65	10,5
250	0,424	17	1,70	14,0
275	0,472	19	1,72	18,5
300	0,530	21	1,77	23,0
325	0,584	23	1,80	28,1
350	0,643	25	1,84	36,0

Tolerâncias /Tolerances		Umidade / Moisture ISO 287	7,5 % +/-1,5%
		200 a 275	8,0% +/-1,5%
		300 a 350	
Gramatura / Grammage	+/- 5%	Testing Conditions	T: 23 +/- 1°C RH: 50 +/- 2%
Espessura / Thickness	+/- 5%	Cobb capa ISO 535	30 a 80 g/m ²
		Cobb verso ISO 535	30 a 100 g/m ²
Rigidez / Stiffness	- 15%	Amostras /Sampling	ISO 186

Rev. 09
Maio/2010

(1) Valores referenciais / valores referenciales / values for reference purposes

- Ø Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima. Todas las figuras mencionadas encima pueden ser sometidas a modificaciones técnicas. All figures mentioned above may be subject to technical changes.
- Ø 95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância. 95% de todos los valores medidos deben estar arriba del nivel mínimo de tolerancia 95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.



Escritório Central /Oficina / Head Office:
IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL
www.ibema.com.br

Rua Padre Anchieta, 2310 sala 91, CEP: 80730-000
Edifício LA DEFENSE – Bigorriho – Curitiba – Paraná - Brasil.
Tel. +55 (41) 3240-7400 / Fax. +55 (41) 3240-7442



A marca do manejo
florestal responsável
SGS-COC-006504
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.