

Características Típicas / Typical Values

IBEMA PACK PLUS

WLC – White Lined Chipboard

CARTÃO DUPLO REVESTIMENTO, ALTA ESPESSURA, VERSO MARROM,
 CARTONCILLO ESTUCADO, ALTO ESPESOR, REVERSO BROWN, INTERIOR PASTA MECÂNICA
 COATED BOARD BROWN BACK AND SGWPULP INNER LAYER

Tipo / Grade

WLC

Gramatura Grammage	Espessura Thickness		Volume Bulk	Rigidez Taber 15° Stiffness Taber	
	ISO 536	ISO 534		Long MD	Transv CD
g/m ²	mm	Points (1)	cm ³ /g	ISO 2493	ISO 2493
200	0,300	12	1,50	4,8	3,1
225	0,341	13	1,52	7,8	4,1
250	0,381	15	1,52	8,8	5,2
275	0,419	16	1,52	12	6,2
300	0,456	18	1,52	15,5	7,8
325	0,497	20	1,53	19,0	9,5
350	0,540	21	1,54	23,5	12,1

Tolerâncias /Tolerances		Umidade / Moisture ISO 287	7,5 % +/-1,5%
Gramatura / Grammage	+/- 5%	Testing Conditions	T: 23 +/- 1°C RH: 50 +/- 2%
Espessura / Thickness	+/- 5%	Cobb capa ISO 535	30 a 80 g/m ²
		Cobb verso ISO 535	30 a 100 g/m ²
Rigidez / Stiffness	- 15%	Amostras /Sampling	ISO 186
Alvura / Brightness TAPPI 525	> 80		

(1) valores referenciais / valores referenciales / values for reference purposes

Ø Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.

Todas las figuras mencionadas encima pueden ser sometidas a modificaciones técnicas.

All figures mentioned above may be subject to technical changes.

Ø 95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância.

95% de todos los valores medidos deben estar arriba del nivel mínimo de tolerancia

95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.

Rev.13

Maio/2010

Escritório Central /Oficina / Head Office:

IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL

www.ibema.com.br

Rua Padre Anchieta, 2310 sala 91, CEP: 80730-000

Edifício LA DEFENSE – Bigorriho – Curitiba – Paraná - Brasil.

Tel. +55 (41) 3240-7400 / Fax. +55 (41) 3240-7442



A marca do manejo
 florestal responsável
 SGS-COC-006504

© 1996 Forest Stewardship Council A.C.





ETP.1.00.000003