



Características Típicas

Características Principales | Typical Values

Cartão com duplo revestimento, alta espessura, alta rigidez, alta alvura e verso branco.

Cartoncillo doble estucado, alto espesor, alta rigidez, alta blancura y reverso blanco.

Double coated paperboard, high bulk, high stiffness, high brightness and white backside.

Tipo/Grade: Folding Boxboard - **FBB GC1**

UMIDADE Humedad Moisture	ESPESSURA Espesor Thickness		GRAMATURA Gramaje Grammage	RIGIDEZ L Stiffness MD		RIGIDEZ T Stiffness CD	
	micras	points		Mínimo Mínimo Minimum	Nominal	Mínimo Mínimo Minimum	Nominal
6,5	305	12,0	190	4,6	5,4	2,4	2,8
6,5	350	13,8	208	8,5	10,0	4,3	5,1
6,5	388	15,3	225	11,4	13,4	5,6	6,6
7,5	424	16,7	240	14,4	16,9	7,2	8,5
7,5	456	18,0	260	17,9	21,1	8,9	10,5
8,0	499	19,6	280	21,8	25,6	10,9	12,8
8,0	542	21,3	300	26,3	30,9	13,1	15,4
8,0	587	23,1	320	31,2	36,7	15,6	18,4
± 1,5	± 5%		± 4%	*		*	
%	µm	#	g/m²	mN.m		mN.m	
ISO 287	ISO 534		ISO 536	ISO 2493		ISO 2493	

COBB CAPA | Capa | Cover - ISO 535: **30 a 80 g H₂O/m²**

COBB VERSO | Reverso | Back - ISO 535: **30 a 80 g H₂O/m²**

BRIGHTNESS | Capa | Cover - ISO 2470: **89%**

BRIGHTNESS | Reverso | Back - ISO 2470: **90%**

Escritório Central | Head Office | Oficina:
IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL
www.ibema.com.br
Av. Sete de Setembro, 5739
Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar
Batel | CEP 80240 - 001
Curitiba | Paraná | Brasil
Tel.: +55 41 3240-7400



(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

- Condições de teste | Condiciones de test | Testing conditions: **T: 23 ± 1°C RH: 50% ± 2%**
- Amostras | Muestras | Sampling: **ISO 186**
- Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.
Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.
All figures mentioned above may be subject to technical changes.
- Todos os valores de rigidez estão acima do nível mínimo de tolerância.
Todos los valores de rigidez estan por sobre el nivel mínimo de tolerância.
All measured stiffness values are above the minimum tolerance level.
- Produzido na cidade de Turvo - PR.
Producido en la unidade de Turvo - PR.
Produced in Turvo - PR.

