



Características Típicas

Características Principales | Typical Values

Papelcartão duplex com duplo revestimento na capa, miolo de pasta mecânica e 35% de aparas pós-consumo e 20% de aparas pré-consumo, verso branco de celulose branqueada.

Cartulina duplex con doble recubrimiento en el topo, medio de pulpa mecánica, 35% de fibra reciclada post consumo y 20% de fibra reciclada pre consumo, reverso blanco de celulosa blanqueada.

Duplex paperboard, double coated on the top side, middle layer of mechanical pulp, 35% of post-consumption recycled fiber and 20% of pre-consumption, white backside of bleached kraft pulp.

Tipo/Grade: White Lined Chipboard - WLC GT2

UMIDADE Humedad Moisture	ESPESSURA Espesor Thickness		GRAMATURA Gramaje Grammage	RIGIDEZ L Stiffness MD		RIGIDEZ T Stiffness CD	
	micras	points		Mínimo Mínimo Minimum	Nominal	Mínimo Mínimo Minimum	Nominal
6,5	335	13,2	225	6,1	7,2	2,8	3,3
6,5	380	15,0	250	9,6	11,3	4,6	5,4
6,5	425	16,7	275	12,3	14,5	5,9	6,9
7,0	470	18,5	300	15,8	18,6	7,7	9,0
7,0	510	20,1	325	20,0	23,5	9,9	11,6
7,0	550	21,7	350	23,4	27,5	11,7	13,8
± 1,5	± 5%		± 4%	*		*	
%	µm	#	g/m ²	mN.m		mN.m	
ISO 287	ISO 534		ISO536	ISO 2493		ISO 2493	

COBB CAPA | Frontside | Cover - ISO 535: 30 a 80 g H₂O/m²

COBB VERSO | Reverso | Back - ISO 535: 30 a 80 g H₂O/m²

ALVURA CAPA | Cover | Capa - ISO 2470: min 84%

(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

- Condições de teste | Condiciones de test | Testing conditions: T: 23 ± 1°C RH: 50% ± 2%
- Amostras | Muestras | Sampling: ISO 186
- Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.
- Valor nominal de rigidez obtido pela divisão da rigidez mínima por 0,85.
Nominal stiffness calculated by dividing minimum stiffness per 0,85.
Valor nominal de rigidez obtenido por la división de rigidez mínima por 0,85.
All figures mentioned above may be subject to technical changes.
Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.
95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância.
95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.
95% de todos los valores medidos deben estar por sobre el nivel mínimo de tolerância.
- Produzido na unidade Embu das Artes - SP.
Producido en la unidade Embu das Artes - SP.
Produced in Embu das Artes - SP.



Escritório Central | Head Office | Oficina:
IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL
www.ibema.com.br
Av. Sete de Setembro, 5739
Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar
Batel | CEP 80240 - 001
Curitiba | Paraná | Brasil
Tel.: +55 41 3240-7400

