



# Características Típicas

Características Principales | Typical Values

**Papelcartão com duplo revestimento, alta espessura e verso creme.**

Cartulina estucada en dos capas, alto espesor y dorso crema.

Double coated paperboard, high bulk and cream back.

## Tipo/Grade: Folding Boxboard - FBB GC2

UMIDADE Humedad   Moisture	ESPESSURA Espesor   Thickness		GRAMATURA Gramaje   Grammage		RIGIDEZ L Stiffness MD		RIGIDEZ T Stiffness CD	
	micras	points	g/m <sup>2</sup>	lb/1000 ft <sup>2</sup>	Mínimo Minimum	Nominal	Mínimo Minimum	Nominal
6,5	345	13,6	200*	40.9*	7,4	8,7	3,8	4,5
7,0**	372	14,6	215	44.0	9,2	10,8	4,7	5,5
7,5**	390	15,4	225	46.0	10,1	11,9	5,1	6,0
6,5	398	15,7	230	47.1	11,2	13,2	5,7	6,7
7,5	425	16,7	240	49.1	12,9	15,2	6,5	7,6
7,5	448	17,6	252	51.6	13,7	16,1	7,2	8,5
7,5	479	18,9	265	54.2	16,7	19,6	8,2	9,6
7,5	510	20,1	280	57.3	19,8	23,3	9,5	11,2
7,5	544	21,4	295	60.4	24,7	29,1	11,2	13,2
8,0	576	22,7	310	63.4	28,7	33,8	13,0	15,3
8,0	609	24,0	325	66.5	32,0	37,6	15,0	17,6
8,0	640	25,2	335	68.5	38,5	45,3	18,4	21,6
8,0	667	26,3	350	71.1	38,5	45,3	18,4	21,6
± 1,5	± 5%		± 4%		*		*	
%	µm		g/m <sup>2</sup>	lb/1000 ft <sup>2</sup>	mN.m		mN.m	
ISO 287	ISO 534		ISO 536		ISO 2493		ISO 2493	

**COBB CAPA** | Capa | Frontside - ISO 535: 30 a 80 g H<sub>2</sub>O/m<sup>2</sup>

**COBB VERSO** | Reverso | Backside - ISO 535: 30 a 80 g H<sub>2</sub>O/m<sup>2</sup>

**BRIGHTNESS** | Capa | Frontside - ISO 2470: mín 80%

**\*\*UMIDADE** | Humedad | Moisture - ISO 287: 6,0 (215 g/m<sup>2</sup>) - 8,0%,  
6,5 (225 g/m<sup>2</sup>) - 8,0%

\*Gramatura disponível apenas para o Mercado Externo

(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

- Condições de teste | Condiciones de test | Testing conditions: T: 23 ± 1°C RH: 50% ± 2%
- Amostras | Muestras | Sampling: ISO 186
- Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima. Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas. All figures mentioned above may be subject to technical changes.
- Todos os valores de rigidez estão acima do nível mínimo de tolerância. Todos los valores de rigidez estan por sobre el nivel mínimo de tolerância. All measured stiffness values are above the minimum tolerance level.
- Produzido na unidade Embu das Artes- SP. Producido en la unidade Embu das Artes- SP. Produced in Embu das Artes- SP.

Última atualização/ Última actualización/ Last update: Março/26

Escritório Central | Head Office | Oficina:  
**IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL**  
[www.ibema.com.br](http://www.ibema.com.br)  
Av. Sete de Setembro, 5739  
Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar  
Batel | CEP 80240 - 001  
Curitiba | Paraná | Brasil  
Tel.: +55 41 3240-7400

**Certificações**  
Certificates/ Certificación

BfR XXXVI  
FDA 21 CFR 176.170  
e 176.180  
RDC 88/2016  
ROHS  
ISO 9001  
ISO 14001

