



# Características Típicas

## Características Principales | Typical Values

**Papelcartão com duplo coating e verso branco.**

Cartulina estucada en dos capas y dorso blanco.

Double coated paperboard and white back.

## Tipo/Grade: White Lined Chipboard - WLC GT1

UMIDADE Humedad   Moisture	ESPESSURA Espesor   Thickness		GRAMATURA Gramaje   Grammage		RIGIDEZ L Stiffness MD		RIGIDEZ T Stiffness CD	
	micras	points	g/m <sup>2</sup>	lb/1000 ft <sup>2</sup>	Mínimo Mínimo   Minimum	Nominal	Mínimo Mínimo   Minimum	Nominal
7,5	310	12,2	250	51.2	6,7	7,8	2,9	3,5
7,5	346	13,6	275	56.3	8,8	10,4	3,8	4,5
7,5	420	16,5	325	66.6	13,7	16,1	6,4	7,5
± 1,5	± 5%		± 4%		*		*	
%	µm	#	g/m <sup>2</sup>	lb/1000 ft <sup>2</sup>	mN.m		mN.m	
ISO 287	ISO 534		ISO 536		ISO 2493		ISO 2493	

**COBB CAPA** | Capa | Frontside - ISO 535: **40 a 80 g H2O/m<sup>2</sup>**  
**COBB VERSO** | Reverso | Backside - ISO 535: **30 a 80 g H2O/m<sup>2</sup>**  
**ALVURA VERSO** | Reverso | Backside- ISO 2470: **78%**

**Certificações**  
 Certificates/ Certificación

ROHS  
 ISO 9001  
 ISO 14001



(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

- Condições de teste | Condiciones de test | Testing conditions: **T: 23 ± 1°C RH: 50% ± 2%**
- Amostras | Muestras | Sampling: **ISO 186**
- Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima. Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas. All figures mentioned above may be subject to technical changes.
- 95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância. 95% de todos los valores de rigidez estan por sobre el nivel mínimo de tolerância. 95% of all measured stiffness values are above the minimum tolerance level.
- Produzido na unidade Embu das Artes - SP. Producido en la unidade de Embu das Artes - SP. Produced in Embu das Artes - SP.



Escritório Central | Head Office | Oficina:  
**IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL**  
[www.ibema.com.br](http://www.ibema.com.br)  
 Av. Sete de Setembro, 5739  
 Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar  
 Batel | CEP 80240 - 001  
 Curitiba | Paraná | Brasil  
 Tel.: +55 41 3240-7400



Última atualização/ Última actualización/ Last update: Fevereiro/2016