



# Características Típicas

Características Principales | Typical Values

**Cartão com duplo revestimento, alta espessura, verso creme, sem alvejante ótico.**

Cartoncillo doble estucado, alto espesor, reverso crema, sin blanqueador óptico.

Double coated paperboard, high bulk, cream backside, optical brightner agent (OBA) free.

## Folding Boxboard - FBB GC2

UMIDADE Humedad   Moisture	ESPESSURA Espesor   Thickness		GRAMATURA Gramaje   Grammage	RIGIDEZ L Stiffness MD		RIGIDEZ T Stiffness CD	
	micras	points		Mínimo Mínimo   Minimum	Nominal	Mínimo Mínimo   Minimum	Nominal
6,5	345	13,6	<b>200</b>	7,4	8,7	3,8	4,5
6,5	372	14,6	<b>215</b>	9,2	10,8	4,7	5,5
6,5	390	15,4	<b>225</b>	10,1	11,9	5,1	6,0
6,5	398	15,7	<b>230</b>	11,2	13,2	5,7	6,7
7,5	425	16,7	<b>240</b>	12,9	15,2	6,5	7,6
7,5	448	17,6	<b>252</b>	13,7	16,1	7,2	8,5
7,5	479	18,9	<b>265</b>	16,7	19,6	8,2	9,6
7,5	510	20,1	<b>280</b>	19,8	23,3	9,5	11,2
7,5	544	21,4	<b>295</b>	24,7	29,1	11,2	13,2
8,0	576	22,7	<b>310</b>	28,7	33,8	13,0	15,3
8,0	609	24,0	<b>325</b>	32,0	37,6	15,0	17,6
8,0	667	26,3	<b>350</b>	38,5	45,3	18,4	21,6
± 1,5	± 5%		± 4%	*		*	
%	mm		g/m <sup>2</sup>	mN.m		mN.m	
ISO 287	ISO 534		ISO536	ISO 2494		ISO 2493	

**COBB CAPA** | Capa | Cover - ISO 535: **30 a 80 gH<sub>2</sub>O/m<sup>2</sup>**

**COBB VERSO** | Reverso | Back - ISO 535: **30 a 80 gH<sub>2</sub>O/m<sup>2</sup>**



(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

- Condições de teste | Condiciones de test | Testing conditions: **T: 23 ± 1°C RH: 50% ± 2%**
- Amostras | Muestras | Sampling: **ISO 186**
- Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.  
Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.  
All figures mentioned above may be subject to technical changes.
- Todos os valores de rigidez estão acima do nível mínimo de tolerância.  
Todos los valores de rigidez estan por sobre el nivel mínimo de tolerancia.  
All measured stiffness values are above the minimum tolerance level.
- Produzido na cidade de Turvo - PR.  
Producido en la unidade de Turvo - PR.  
Produced in Turvo - PR.

