



## Características Típicas

Características Principales | Typical Values

**Papelcartão duplex com duplo revestimento na capa, miolo de pasta mecânica e 35% de aparas pós-consumo, verso creme de celulose semi-branqueada.**

Cartulina duplex con doble recubrimiento en el topo, medio de pulpa mecánica y 35% de fibra reciclada, reverso crema de celulosa semi-blanqueada.

Duplex paperboard, double coated on the top side, middle layer of mechanical pulp and 35% of post-consumption recycled fiber, cream backside of semi-bleached kraft pulp.

## Tipo/Grade: White Lined Chipboard - WLC GT2

UMIDADE Humedad   Moisture	ESPESSURA Espesor   Thickness		GRAMATURA Gramaje   Grammage	RIGIDEZ L Stiffness MD		RIGIDEZ T Stiffness CD	
	mícras	points		Mínimo Mínimo   Minimum	Nominal	Mínimo Mínimo   Minimum	Nominal
6,5	335	13,2	<b>225</b>	6,1	7,2	2,8	3,3
6,5	380	15,0	<b>250</b>	9,6	11,3	4,6	5,4
6,5	425	16,7	<b>275</b>	12,3	14,5	5,9	6,9
7,0	470	18,5	<b>300</b>	15,8	18,6	7,7	9,0
7,0	510	20,1	<b>325</b>	20,0	23,5	9,9	11,6
7,0	550	21,7	<b>350</b>	23,4	27,5	11,7	13,8
± 1,5	± 5%		<b>± 4%</b>	*		*	
%	µm	#	<b>g/m<sup>2</sup></b>	mN.m		mN.m	
ISO 287	ISO 534		<b>ISO536</b>	ISO 2493		ISO 2493	

**COBB CAPA** | Frontside | Topo - ISO 535: **30 a 80 g H<sub>2</sub>O/m<sup>2</sup>**

**COBB VERSO** | Reverso | Back - ISO 535: **30 a 80 g H<sub>2</sub>O/m<sup>2</sup>**

**ALVURA CAPA** | Cover | Capa - ISO 2470: **mín 84%**

(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

- Condições de teste | Condiciones de test | Testing conditions: **T: 23 ± 1°C RH: 50% ± 2%**
- Amostras | Muestras | Sampling: **ISO 186**
- Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.
- Valor nominal de rigidez obtido pela divisão da rigidez mínima por 0,85.  
Nominal stiffness calculated by dividing minimum stiffness per 0,85.  
Valor nominal de rigidez obtenido por la división de rigidez mínima por 0,85.  
All figures mentioned above may be subject to technical changes.  
Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.  
95% dos valores medidos devem estar acima do nível mínimo de tolerância.  
95% of all measured values must be above the tolerance minimum level.  
95% de todos los valores medidos deben estar por sobre el nivel mínimo de tolerância.
- Produzido na unidade Embu das Artes - SP.  
Produced in Embu das Artes - SP.



Escritório Central | Head Office | Oficina:  
**IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL**  
www.ibema.com.br  
Av. Sete de Setembro, 5739  
Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar  
Batel | CEP 80240 - 001  
Curitiba | Paraná | Brasil  
Tel.: +55 41 3240-7400

